

产品类型	水性哑光丙烯酸酯内墙漆。
用途	可用于由混凝土，石膏，填料，砖或建筑板材制成的，新的和已刷过漆的内墙和天花板表面。哑光光泽，耐磨性好。 不适用于门窗和家具。
认证	该产品获得芬兰建筑材料排放分类最高等级，M1认证。 □

### 技术资料

固含	约 38%
有机挥发物 (VOC)	欧盟VOC值 (kat A/a) :30克/升。本产品VOC:≤30克/升。
涂布率	喷涂过的油漆表面 7-10 平米/升 木纤维板 5-8平米/升 混凝土和石膏表面 4-7平米/升
密度	约 1.3 克/毫升
干燥时间, 23°C / 50% RH条件下	
-不沾尘干	0.5小时后
-复涂时间	1小时后 在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些。
稀释剂及清洗剂	水，使用设备后立刻用水清洗。
光泽	哑光
颜色	白色基料1和3。可调制内墙色卡中的颜色。
耐擦洗性和耐磨性	涂层表面具有良好的耐磨性。 根据EN 13300(ISO 11998)耐擦洗等级为2。 持续超过5000刷，SFS3755。
包装 (可用性因国家而异)	基漆1 0.9升, 2.7升, 9升, 18升 基漆3 0.9升, 2.7升, 9升, 18升
安全标识	见数据安全表

### 施工指引

表面处理	去除新表面灰尘和杂质。 旧屋翻新，需先用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。 对于光亮硬滑的表面用砂纸拉毛处理，并在拉毛处理后去除表面灰尘。 对于以前用胶漆或石灰粉刷过的表面要彻底去除所有的旧油漆。 不防水的腻子喷涂天花板，建议用溶剂型粘合底漆打底，如FUTURA 3 Adhesion。 用SILORA系列腻子将表面不平整部分找平，腻子干燥后打磨平整，去除表面灰尘。
底漆	钢铁表面需用FERREX AQUA防锈漆打底。 镀锌表面直接刷TREND 7。 □
施工	使用前充分搅拌油漆。 必要时用水稀释油漆。 刷涂，辊涂或者喷涂一遍或者两遍。
施工条件	待涂表面必须干燥，相对湿度必须在80%以下。施工和干燥过程周围空气温度和待涂表面温度必须在+5°C以上。

良好的通风可加速干燥过程。

#### 维护说明

在一般情况下，漆膜需要四周左右时间，才能达到最佳的耐久性和硬度。在此之前需要保护好漆面。油漆表面可用中性(pH 6 - 8)洗涤剂擦拭干净。清洁剂和污垢可以通过擦拭和/或用清水冲洗表面来去除。使用清洁布，软海绵或类似的清洁物。避免粗刷或严重磨损。使用洗涤剂时，请遵循清洁剂生产商的稀释和其他指示。

#### 储存

严防油漆低温冻结。

---

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页[www.teknos.com](http://www.teknos.com)

---