

# 曼迪防霉底漆

## 底漆

产品类型	全哑光水性丙烯酸底漆，适用于室内墙壁和天花板。 防霉。
用途	用作未上漆的混凝土，石膏，填料，砖和建筑板的底漆。 可用作已上漆墙壁和天花板表面的粘合底漆。 也适用于要贴墙纸的表面和例如空调管道的镀锌表面。
认证	该产品获得芬兰建筑材料排放分类最高等级，M1级。
<b>技术资料</b>	
固含	约 39%
有机挥发物 (VOC)	欧盟VOC值(kat A/a):30克/升。本产品VOC:≤30克/升
实际涂布率	8平米/升，基材的质量和施工方法决定了实际涂布率。
密度	大约1.6克/毫升
干燥时间, 23°C / 50% RH条件下	
-不沾尘干	0.5小时后
-复涂时间	1小时后
-可贴墙纸	24小时 在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些。
稀释剂及清洗剂	水，使用设备后立刻用温水清洗。
光泽	全哑光
颜色	白色。可调制内墙漆色卡中的浅色。
耐擦洗性和耐磨性	涂层表面可抵抗轻微磨损。 根据EN 13300(ISO 11998)耐擦洗等级为2。
包装 (可用性因国家而异)	白色 2.7L, 9L
安全标识	见数据安全表

**施工指引**

表面处理	去除新表面灰尘和杂质。 用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。 对于光亮硬滑的表面用砂纸拉毛处理，并在拉毛处理后去除表面灰尘。 用腻子将表面不平整部分找平，腻子干燥后打磨平整，去除表面灰尘。 钢铁表面需用FERREX AQUA防锈漆打底。 不防水的腻子喷涂天花板，建议用溶剂型粘合底漆打底，如FUTURA 3 Adhesion。 Timantti 3是水性涂料，在涂刷Timantti 3之前，必须去除不防水的涂层，例如旧的未上漆的天花板腻子或胶漆涂层。
施工	使用前充分搅拌产品 必要时用水稀释产品 刷涂，辊涂或者喷涂一遍或者两遍 无气喷涂适用喷嘴为0.017-0.021"
面漆	Timantti 3底漆可搭配Timantti系列面漆使用，也可搭配Teknos其他室内产品使用。 Timantti 3是白色全哑光的，所以也可用作面漆，使用在天花板上。
施工条件	待涂表面必须干燥，相对湿度必须在80%以下。施工和干燥过程周围空气温度和待涂表面温度必须在+5°C以上。

良好的通风可加速干燥过程。

#### 维护说明

在一般情况下，漆膜需要四周左右时间，才能达到最佳的耐久性和硬度。在此之前需要保护好漆面。油漆表面可用中性(pH 6 - 8)洗涤剂擦拭干净。清洁剂和污垢可以通过擦拭和/或用清水冲洗表面来去除。使用清洁布，软海绵或类似的清洁物。避免粗刷或严重磨损。使用洗涤剂时，请遵循清洁剂生产商的稀释和其他指示。

#### 储存

严防油漆低温冻结。

---

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页[www.teknos.com](http://www.teknos.com)