技术资料

有效成分 Timantti Clean采用BioCote抗菌技术。根据ISO22196:2011的抗菌性能测试

该产品获得防哮喘过敏认证。

显示,大肠杆菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)的数量减少了至少

95%和99.99%,此测试由独立实验室进行。

固含 约 37%

有机挥发物 (VOC) 欧盟VOC值(kat A/a):30克/升。本产品VOC:≤30克/升。

实际涂布率 6-8平米/升

密度 大约1.3克/毫升

干燥时间, 23℃ / 50% RH条件下

-不沾尘干0.5小时后-复涂时间3小时后

在寒冷和/或潮湿的环境下,干燥过程会慢一些。

正常情况下,一个月后产品将达到最终的硬度和耐久度。

稀释剂及清洗剂 水,使用设备后立刻用温水清洗。

光泽 半哑光

颜色 两种基漆,可调制内墙漆和外墙漆色卡中的颜色。

耐擦洗性和耐磨性 涂层表面耐擦洗性良好,涂刷表面可以反复清洗。

根据EN 13300(ISO 11998)耐擦洗等级为1。

包装 (可用性因国家而异) 基漆1 9L

基漆3 9L

施工指引

表面处理 去除新表面灰尘和杂质。

用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。

对于光亮硬滑的表面用砂纸拉毛处理,并在拉毛处理后去除表面灰尘。用腻子将表面不平整部分找平,腻子干燥后打磨平整,去除表面灰尘。

底漆 潮湿区域:使用Timantti W打底。

干燥区域:使用Timantti 3打底。

钢铁表面需用FERREX AQUA防锈漆打底。

施工 使用前充分搅拌产品

刷涂, 辊涂或者喷涂一遍或者两遍 无气喷涂适用喷嘴为0.017-0.021"

施工条件 待涂表面必须干燥,相对湿度必须在80%以下。施工和干燥过程周围空气温度

和待涂表面温度必须在+5℃以上。

良好的通风可加速干燥过程。

维护说明 在一般情况下,漆膜需要四周左右时间,才能达到最佳的耐久性和硬度。在此

之前需要保护好漆面。油漆表面可用中性(pH 6 - 8)洗涤剂擦拭干净。清洁剂和污垢可以通过擦拭和/或用清水冲洗表面来去除。使用清洁布,软海绵或类似的清洁物。避免粗刷或严重磨损。使用洗涤剂时,请遵循清洁剂生产商的稀释和

其他指示。

储存 严防油漆低温冻结。

本数据表所载信息是标准的,基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外,Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用,任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任,这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料,物料安全数据表和体系表请登录我们的主页www.teknos.com