

## 产品技术数据表

**曼迪防霉防水底漆**  
防水密封底漆

产品类型	水性丙烯酸防水密封底漆，可形成一层防潮膜。
用途	适用于室内墙壁和天花板使用，用作潮湿区域的防潮层，搭配Timantti系列面漆使用。可用于潮湿区域的填料，混凝土，各类建筑板和玻璃纤维墙布等表面。
认证	该产品获得瑞典MVK认证。
<b>技术资料</b>	
固含	约 40%
有机挥发物 (VOC)	欧盟VOC值 (kat A/a) :140克/升。本产品VOC:≤140克/升。
涂布率	未稀释: 4-8平米/升。
密度	约 1.0 克/毫升
干燥时间, 23°C / 50% RH条件下	
-不沾尘干	2小时后
-复涂时间	4小时后
	在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些。
稀释剂及清洗剂	水，使用设备后立刻用温水清洗。
光泽	透明绿色
包装 (可用性因国家而异)	基漆1            2.7升
安全标识	见数据安全表

**施工指引**

表面处理	去除新表面灰尘和杂质。 旧屋翻新，需先用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。 对于光亮硬滑的表面用砂纸拉毛处理，并在拉毛处理后去除表面灰尘。 用SILORA系列腻子将表面不平整部分找平，腻子干燥后打磨平整，去除表面灰尘
施工	使用前充分搅拌油漆。 刷涂或辊涂。 涂刷第一层时，以1: 1的比例用水稀释，干燥1-2小时后，用未稀释的底漆涂刷第二层。
面漆	待干燥4小时后，可以涂刷TIMANTTI系列面漆。重涂时间必须在12小时以内。
施工条件	待涂表面必须干燥，相对湿度必须在80%以下。施工和干燥过程周围空气温度和待涂表面温度必须在+10°C以上。 良好的通风可加速干燥过程。
储存	严防油漆低温冻结。

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页www.teknos.com