

泰普博佳全能底漆

底漆

产品类型	水性丙烯酸全哑光底漆。
用途	该底漆适用于干燥的卧室，办公室，储藏室和工厂的墙壁和天花板。也可用作室内干燥空间空调管道的面漆。
认证	该产品获得芬兰建筑材料排放分类最高等级，M1级。

技术资料

固含	约34%
有机挥发物 (VOC)	欧盟VOC值 (kat A/g) :30g/l.本产品VOC:<30g/l.
涂布率	已涂装过的表面 7-10 平米/升 腻子和木纤维板 5-8 m ² /l 混凝土和石膏表面 4-7 m ² /l
密度	约 1.4 g/ml

干燥时间，在23°C / 50% RH条件下

不沾尘时间	0.5小时后
复涂时间	1小时后 在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些。

稀释剂 水，使用设备后立刻用水来清洗。

光泽 全哑光

颜色 白色。可根据室内漆色卡用色浆调制成浅色。颜色精度不完全。

耐擦洗性和耐磨性 根据EN 13300(ISO 11998)耐擦洗等级为2。

包装 (根据国家而不同) 白色 2.7升, 9升

安全标识 见数据安全表

施工指引

表面处理	去除新表面灰尘和杂质。 使用油漆清洁液清洗旧涂层的表面。 对于光亮硬滑的表面用砂纸拉毛处理，并在拉毛处理后去除表面灰尘。 对于以前用胶漆或石灰粉刷过的表面要彻底去除所有的旧油漆。 用适合的腻子将表面不平整部分找平，腻子干燥后打磨平整，去除表面灰尘。
施工	使用前充分搅拌油漆。 刷涂，辊涂或者喷涂一遍或者两遍。
施工条件	待涂表面必须保持干燥，在喷涂和油漆干燥过程中，环境温度，待涂表面温度和油漆温度应在5°C以上，相对湿度低于80%。 在喷涂和干燥过程中，良好的通风可以加快干燥速度。
存储	严防油漆低温冻结

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页