

技术数据表

泰普博佳通用底漆

底漆

产品类型	全哑光, 丙烯酸酯涂料, 用于室内。
用途	该产品适用于新的混凝土, 石膏, 腻子, 砖和建筑板材的表面以及已刷过漆的表面, 可作为底漆复涂在不同光泽的涂料下。
认证	该产品获得芬兰建筑材料排放分类最高等级, M1级。

技术资料

固含	约 31%
有机挥发物 (VOC)	欧盟VOC值 (kat A/a) :30g/l.本产品VOC:≤30g/l.
实际涂布率	已刷过漆表面 7-10平米/升 腻子和木纤维板 5-8平米/升 混凝土和石膏表面 4-7平米/升
密度	约1.4克/毫升
干燥时间, 在23摄氏度/50%RH条件下	
不沾尘时间	0.5小时后
复涂时间	1小时后 在寒冷和/潮湿的环境下, 干燥过程会慢一些。
稀释剂	水, 使用设备后立刻用水来清洗。
光泽	全哑光
颜色	白色, 可根据室内漆色卡调制浅色。
耐擦洗性和耐磨性	根据EN13300(ISO11998),耐擦洗等级为3.
包装	白色: 2.7升, 9升
安全标识	见数据安全表

施工指引

表面处理	去除新表面灰尘和杂质。 使用油漆清洁剂清洗旧涂层的表面。 对于光亮硬滑的表面, 用砂纸拉毛处理, 并在拉毛处理后去除表面灰尘 对于以前用胶漆或石灰粉刷过的表面, 要彻底去除所有的旧油漆。 用腻子将表面不平整部分找平, 腻子干燥后打磨平整, 去除表面灰尘。 使用前充分搅拌。 刷涂, 辊涂或喷涂一遍或两遍。
施工条件	表面必须清洁干燥。施工和干燥期间, 环境空气, 表面和产品温度应在 +5°C以上, 空气相对湿度在80%以下。 在喷涂和干燥过程中, 良好的通风可以加快干燥速度。
存储	严防低温冻结

本数据表所载信息是标准的, 基于公司实验室检测和实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外, Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用, 任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任, 这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料, 物料安全数据表和体系表请登录我们的主页www.teknos.com。本文档中所显示的所有商标均为Teknos Group及其附属公司的专有财产。