

技术数据表

Salamaa Blackboard**黑板漆**

1 2021-8-26

哑光水性可调色室内黑板漆，适用于门，分离式和固定式家具，墙壁。易施工，优异的耐刮擦性，耐磨性以及耐擦洗性，用粉笔画的画可以很容易就用湿海绵擦掉。

该产品通过芬兰M1认证，符合玩具安全标准EN71-3:2019对化学元素迁移限值的要求。

Salamaa Blackboard 黑板漆适用于涂刷过底漆和之前刷过漆的木材，金属和建筑板表面：门，橱柜，面板以及光滑的墙壁表面（辊涂形成的粗糙结构可能会影响其耐擦洗性能）。

技术资料

施工范围	固定的家具，家具，室内门，室内墙壁
推荐涂刷基材	建筑板，金属，木头
固含	约 40%
有机挥发物 (VOC)	欧盟VOC值 (kat A/a) :130g/l.本产品VOC:≤130g/l.
实际涂布率	8-10平米/升
颜色	白色基料1和3，可调制内墙色卡中的所有颜色
调色系统	Teknomix
光泽度 (60°)	哑光
稀释	水
密度	约 1.2 g/ml
储存	严防冰冻
包装	基础漆1和3：0.9L

施工指引

表面处理	去除新表面灰尘和杂质，用RENSA SUPER清洁液清洗旧涂层的表面。用砂纸打磨坚硬或粗糙的表面，去除表面灰尘。用 Silora A系列腻子将表面不平整部分找平。
底漆	木头，木制纤维板，建筑板和镀锌金属表面用FUTURE AQUA粘合剂底漆打底。
施工工具	无气喷涂，清漆刷，马海毛滚筒，油漆垫
施工	使用前充分搅拌，用清漆刷，马海毛滚筒，油漆垫或者喷枪涂刷一次或两次。涂刷光滑表面时，例如平面门，滚筒留下的痕迹可用油漆垫或清漆刷抹平。合适的无气喷涂喷嘴尺寸为0.011 - 0.013"
施工条件	表面必须清洁干燥。施工和干燥期间，环境空气，表面和产品温度应在+10°C以上，空气相对湿度在80%以下。在湿度较低或温度高于+ 21°C时，干燥更快。如果工作空间中湿度增加，温度降低，施工会更容易。涂刷后，通风会加速干燥。
干燥时间 23°C/50% RH条件下	□
不沾尘干	1小时
复涂时间	6小时
完全干燥	2-3天
	在寒冷和/或潮湿的环境下，干燥过程会慢一些
	正常条件下，产品在1个月后可达到最终硬度和耐久性。

清洁

温水和RENSA BRUSH刷子清洁剂。使用后立即清洗设备。

健康和安全

安全和预防措施

请见安全数据表

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

本数据表所载信息是标准的，基于公司实验室检测 and 实际经验。Teknos承诺产品质量符合我司质量体系。但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，Teknos不承担实际施工的责任。本产品只供专业使用，任何不当使用本产品后而导致的损失本公司概不承担任何责任，这要求使用人员必须在技术和工作安全方面对我司产品有足够了解。最新的数据资料，物料安全数据表和体系表请登录我们的主页www.teknos.com。本文档中所显示的所有商标均为Teknos Group及其附属公司的专有财产。
